

Syntetyczny środek antykorozyjny



PRODUCT INFORMATION FLYER

Opis

GX PROOF 6151Y jest wodorozcieńczalnym środkiem antykorozyjnym do długotrwałego zabezpieczania antykorozyjnego. Tworzy przezroczystą niewidoczną powłokę.

Zastosowanie

GX PROOF 6151Y stosuje się do wszystkich metali, zapewnia przyjemne środowisko pracy. Czas zabezpieczenia zależy od rozcieńczenia:

krótkotrwałe (do 3 miesięcy): 5-10%

średnie (3-6 miesięcy): 10-15%

długotrwałe (6-12 miesięcy): 15-40%

GX PROOF 6151Y można nanosić przez natrysk lub zanurzenie.

Korzyści i zalety

- Wszechstronny, stopień zabezpieczenia zależy od rozcieńczenia, 1 produkt do wszystkich metali,
- Bezpieczny: na bazie wody, nie zawiera rozpuszczalników, ani lotnych związków organicznych,
- Tworzy przezroczystą powłokę łatwo zmywalną przez alkaliczne środki myjące,
- Wyjątkowy: GX PROOF 6151Y można stosować na mokre detale, co skraca czas operacji.

Dane techniczne

	Metoda	GX proof 6151Y
Baza		woda
Kolor	wzrokowo	przezroczysty bursztynowy
Temperatura zapłonu	ASTM D93	>100° C
Zakres zalecanych stężeń		5 - 40%
Przeznaczenie		wszystkie metale
% LZO	Dyrektywa EC / 1999/13/EC / Solvent Emissions Directive	0
Grubość warstwy (przybliżona)	Mikron	niewidoczny film
Charakterystyka warstwy		prawie sucha
Zawartość % składników nietlotnych	ASTM D2369 mod.	26
Wypieranie wody		nie
Neutralizacja odcisków palców		nie
Wydajność (przybliżona)	m ² /litr	do ustalenia
Typ zabezpieczenia		we wnętrzach
Temperatura stosowania		otoczenia
Długość czasu zabezpieczenia		0 - 12 miesięcy
Testy antykorozyjne		
Komora wilgotnościowa (godziny)	ASTM D1748	>840 (@40%)
Komora solna (godziny)	ASTM B117	2 (@40%)
Metody nanoszenia		zanurzenie & natrysk
Metody usuwania		środek alkaliczny (jeśli wymagane)
Uwagi		ochrona przed korozją w fazie pary

Pomiary stężenia

Współczynnik refraktometru: 2,5.

Stężenie jest oznaczane przez pomnożenie odczytu przez współczynnik refraktometru 2,5.

Transport i magazynowanie

Przechowywać w temperaturach z zakresu 5°C - 35°C w oryginalnych szczelnych pojemnikach.

Opakowania

20, 200 i 1000 litrów.

Karta charakterystyki

Podczas styczności z produktem specyficzne informacje odnośnie produktu, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska można znaleźć w karcie charakterystyki.



DYSTRYBUTOR:

GRUPA OLMIX EGRANDO
93-232 Łódź, ul. Lodowa 91
tel. +48 42 682 00 88
olmix@egrando.pl | www.egrando.pl

Cimcool Polska Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
Warszawa, 01-209, Poland
Tel. +48 12 357 54 00
Faks +48 12 378 33 46
Cimcool.pl@duboischemicals.com
www.cimcool.com

