

GREASEN ŁT 4S

CHARAKTERYSTYKA:

Smary GREASEN ŁT-4S produkowane są na bazie oleju mineralnego zagęszczonego hydroksystearynianem litu. Smary te zawierają dodatki uszlachetniające, a zwłaszcza dodatki o działaniu antykorozyjnym, przeciwutleniającym oraz polepszające własności smarne. Smary GREASEN ŁT-4S są odporne na działanie wody.

Zakres temperatur pracy smarów wynosi:

- GREASEN ŁT-4S2: $-30 \div 140^{\circ}\text{C}$,
- GREASEN ŁT-4S3: $-30 \div 140^{\circ}\text{C}$.

ZASTOSOWANIE:

Smary GREASEN ŁT-4S stosuje się do smarowania:

- samochodowych łożysk tocznych,
- przegubów krzyżakowych w trakcie montażu,
- cięgien i prowadnic maszyn oraz innych elementów urządzeń,
- łożysk ślizgowych pracujących w dopuszczalnych zakresach temperatur

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Greasen ŁT-4S2:
DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743-9: CDEA-2

Greasen ŁT-4S3:
DIN 51 502: KP3N-30
ISO 6743-9: CDEA-3



PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	ŁT-4S2	ŁT-4S3
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C	mm/10	285	248
Temperatura kroplenia	°C	190	190
Wydzielanie oleju ze smaru, 100°C/30h	%	2,0	1,5
Własności smarne, obciążenie zespawania	daN	155	155
Odporność na działanie wody w temp. 38°C. Ubytek smaru	%	3,5	3,6

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

